







Colorprint PU 	Colorprint 	Printable PU 
<p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% хлопок • 100% полиэстер • Смесовые ткани • Кожа • Лайкра/Спандекс <p>Нанесение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Печать и порезка пленки (HP Latex температура - 70° C • Использование TTD Easy • Температура переноса 155° C • Время переноса - 15 сек • Давление среднее • Снятие пленки по холодному <p>Стирка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подождите не менее 24 часа после нанесения • Максимальная температура - 60 °C • Не отбеливать • Не чистить в химчистке <p>Нож: 45°/ 60 Состав: ПУ Толщина: 80</p>	<p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% хлопок • 100% полиэстер • Смесовые ткани • Спандекс <p>Нанесение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Печать и порезка пленки (HP Latex температура - 90° C • Использование TTD Easy • Температура переноса 150° C • Время переноса - 15 сек • Давление среднее • Снятие пленки по холодному <p>Стирка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подождите не менее 24 часа после нанесения • Максимальная температура - 60 °C • Не отбеливать • Не чистить в химчистке <p>Нож: 45°/ 60 Состав: ПВХ Толщина: 170</p>	<p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% хлопок • 100% полиэстер • Смесовые ткани • Спандекс <p>Нанесение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Печать и порезка пленки (HP Latex температура - 90° C • Использование TTD Easy • Температура переноса 165° C • Время переноса - 15 сек • Давление среднее • Снятие пленки по холодному <p>Стирка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подождите не менее 24 часа после нанесения • Максимальная температура - 40 °C • Не отбеливать • Не чистить в химчистке <p>Нож: 45°/ 60 Состав: ПУ Толщина: 80</p>
Soft Print 3.0 	Soft Print Color 	Colorprint Extra 
<p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% хлопок • 100% полиэстер • Смесовые ткани • Спандекс <p>Нанесение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зеркальная печать и вырезание материала • Подождать 1 час, чтобы чернила высохли • Использование TTD Easy • Температура переноса 155° C • Время переноса - 15 сек • Давление среднее • Снятие пленки по холодному <p>Стирка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подождите не менее 24 часа после нанесения • Максимальная температура - 60 °C • Не отбеливать • Не чистить в химчистке <p>Нож: 45°/ 60 Состав: ПУ Толщина: 45</p>	<p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% хлопок • 100% полиэстер • Смесовые ткани • Спандекс <p>Нанесение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зеркальная печать и вырезание материала • Подождать 1 час, чтобы чернила высохли • Использование TTD Easy • Температура переноса 155° C • Время переноса - 15 сек • Давление среднее • Снятие пленки по холодному <p>Стирка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подождите не менее 24 часа после нанесения • Максимальная температура - 40 °C • Не отбеливать • Не чистить в химчистке <p>Нож: 45°/ 60 Состав: ПУ Толщина: 45</p>	<p>Применение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% хлопок • 100% полиэстер • Нейлон • Кожа <p>Нанесение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зеркальная печать и вырезание материала • Подождать 1 час, чтобы чернила высохли • Использование TTD Easy • Температура переноса 165° C • Время переноса - 15 сек • Давление среднее • Снятие пленки по холодному <p>Стирка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подождите не менее 24 часа после нанесения • Максимальная температура - 40 °C • Не отбеливать • Не чистить в химчистке <p>Нож: 45°/ 60 Состав: ПУ Толщина: 150</p>

Рекомендовано использовать: TTD Easy Mask, Siser weeder

T: (044) 390 29 02
M: info@dstrade.com.ua

W: dstrade.com.ua
F: facebook.com/dstrade.ukraine

A: г. Киев, ул. Олега Ольжича 18/22,
офис №16, 5-й этаж